

# Produktdatenblatt

## Flügger Fluganyl Acrylbodenfarbe

---

### Produktbeschreibung

Typ: Acryldispersionsbodenfarbe, halbgläzend.

Flügger Fluganyl Acrylbodenfarbe ist eine schnelltrocknende Acryldispersionsfarbe speziell für Fußböden.

Flügger Fluganyl Acrylbodenfarbe ist diffusionsoffen und daher für Böden geeignet, durch die von unten Feuchtigkeit dringt.

---

### Anwendungsbereiche

Zur Oberflächenbehandlung von Beton- und Holzfußböden in Wohnungen, Kellern und Lagerräumen, die mäßiger Belastung, Wassereinwirkung und Verschmutzung ausgesetzt sind.

Der Boden sollte rein, trocken, tragfähig und für einen Anstrich geeignet sein.

Die Schlammschicht auf neuen Betonböden mechanisch entfernen.

Saugende Untergründe mit Flügger Tiefgrund grundieren.

Holzböden mit Flügger Interior Wood Primer grundieren.

Bereits behandelte Oberflächen gründlich mit Flügger Fluren 37 Grundreiniger reinigen. Danach die Fläche matt schleifen.

Mit Pinsel oder Rolle auftragen.

---

### Technische Daten - Grau

Dichte: 1,17 kg/l  
Glanz: 50, halbgläzend  
Füllstoff: Gew.-%: 41 Vol.-%: 32  
Ergiebigkeit: 6-8 m<sup>2</sup>/l pro Behandlung  
Verarbeitungstemperatur: Mindesttemperatur beim Auftragen und  
Trocknen/Aushärten: +10 °C  
Max. Luftfeuchtigkeit 80 % rF  
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % rF: Staubtrocken: nach 2 Stunden  
Begehbar: nach 6 Stunden  
Überstreichbar: nach 6 Stunden  
Ausgehärtet: nach mehreren Tagen  
Emissionsdaten: EN16000-9: 110 µm/m<sup>2</sup>h nach 28 Tagen  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.: Wasser

---

### Umwelt und Sicherheit:

### Siehe Sicherheitsdatenblatt

Schlüssel: FLUGANYL M Januar 2013, ersetzt August 2010

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.

Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen unter [www.flugger.dk](http://www.flugger.dk)

Alle Angaben entsprechen den geltenden Gesetzen und beruhen auf Laborversuchen sowie praktischen Erfahrungen.

Kontakt: [produktsupportdk@flugger.com](mailto:produktsupportdk@flugger.com) Tel. +45 76 30 33 80.