

## MERKBLATT

April 2009, ersetzt Mai 2006

---

### PRODUKTNAME

**Flügger Rotfarbe**

**(Flügger**

**Rödfärg)**

---

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Flügger Rotfarbe ist gemäß der alten schwedischen Tradition von Rotfarbepigment, gekochtem Leinöl, Weizenmehl, Eisenvitriol und Wasser hergestellt.

Flügger Rotfarbe erlaubt den Untergrund zu atmen und konserviert das Holz auf natürlicher Weise. Flügger Rotfarbe kann mit anderen Farbtönen nicht überstrichen werden.

---

### PRODUKTVERWENDUNG

Flügger Rotfarbe nur auf neuem, grobgesägtem Holz sowie früher rotfarbebehandelten Flächen streichen. Der Untergrund muss rein, trocken und fest sein. Bei Neuanstrich von früher rotfarbeangestrichenen Flächen ist es sehr wichtig lose Krusten und Reste alter Farbe gründlich zu entfernen, besonders wenn es alte dicke Schichten gibt. Eine starke Bürste, Piassavabesen, Stahlbürste oder Hochdruckreinigung verwenden. Zu viel Eindringen von Feuchtigkeit in das Holz ist zu vermeiden. Nach der Reinigung muss das Holz trocknen und darf beim Anstreichen nicht über 20% Feuchtigkeit enthalten. Schmutzige Flächen mit Flügger Fassadenreiniger reinigen. Schimmelbefallene Flächen mit Flügger Fassaden Anti-green reinigen.

Wenn möglich dieselbe Batchnummer für die ganze Arbeit verwenden, um unterschiedliche Abschattungen zu vermeiden. Die Farbe vor Gebrauch sorgfältig umrühren. Anstrich in direktem Sonnenlicht ist nicht empfohlen. Mit Pinsel in dünnen Schichten auftragen, um Sprungbildung zu vermeiden.

NB: Die Farbe wird Wasser, das über die Fassade hinunterläuft, verfärben. Gebäudeteile wie beispielsweise Fenster und Leisten müssen von fließendem Wasser mit z.B. Schutzblech geschützt werden.

---

### TECHNISCHE DATEN

<b>Spez. Gewicht:</b>	Etwa 1,12 kg/Liter
<b>Glanz:</b>	Vollmatt
<b>Feststoff:</b>	Vol. %: 33
<b>Ergiebigkeit:</b>	Etwa 4 m <sup>2</sup> /Liter pro Behandlung
<b>Arbeitstemperatur:</b>	Mindestarbeitstemperatur beim Auftragen und Trocknen/Härtung: +5° C. Höchste Luftfeuchtigkeit 80% RF.
<b>Trockenzeit bei 20°C, 60% RF:</b>	Berührungstrocken: 2 Stunden Trocken f. Wiederbeh.: 4 Stunden Durchgehärtet: Mehrere Tagen
<b>Verdünnung:</b>	10-20% lauwarmes Wasser beim ersten Auftragen
<b>Reinigung von Werkzeug etc.:</b>	Wasser
<b>Aufbewahrung:</b>	Kühl, frostfrei und gut zugemacht

2009-12-07/lema

---

### Umwelt und Sicherheit:

So viel Farbe wie möglich von dem Werkzeug entfernen vor Reinigung mit Wasser. Fließende Farbreste nicht in den Ablauf ausgießen, sondern auf einen Umweltpunkt für Sondermüll abliefern. Geleerte Farbeimer in Wertstoffsammelstellen abliefern.

---

## **Die Flügger Gruppe**

Produzent von Farben, Holzschutzmitteln, Klebemitteln, textilen Wandbekleidungen, Papiertapeten & Acryltapeten, Malerpinseln & Malerrollen, Haushaltbürsten, Schleifpapier.

Flügger A/S  
Islevdalvej 151  
DK-2610 Rødovre

Tel.: +45 70 15 15 05

Fax: +45 44 54 15 05