

Produktdatenblatt

Flügger Dekso 25



Produktbeschreibung

Flügger Dekso 25 ist eine nicht gilbende Farbe, maximal robust und maximal schmutzabweisend.

Kann mit Hochdruckreiniger gereinigt werden: mit max. 80 bar, einer Mindestentfernung von 30 cm vom Untergrund und max. Wassertemperatur von 30 °C.

Hinweis: Bei getönten Farben ist die Deckkraft auf der Farbtonkarte angegeben.

- Extrem robuster und schmutzabweisende Oberfläche
- Mit Hochdruckreiniger abwaschbar
- Optimal für maximale Beanspruchung und maximale Hygieneansprüche

Eingetragen in der Datenbank Nordic Ecolabelling Building Products für Produkte, die bei Bauten mit dem Nordischen Umweltzeichen verwendet werden können.

Anwendungsbereiche

Wandfarbe für Innenbereiche, in denen maximale Anforderungen an die Robustheit gestellt werden wie in Betreuungseinrichtungen, Büros, Gängen, Küchen und Toiletten.

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und für einen Anstrich geeignet sein.

Vor dem Streichen mit Flügger Fluren 37 Grundreiniger reinigen.

Mineralische Oberflächen und leicht abfärbende oder saugende Oberflächen zunächst mit Flügger Tiefgrund grundieren.

Nach dem Trocknen abschließend mit Flügger Dekso 25 behandeln.

Mit Pinsel, Rolle oder Spritze auftragen.

ACHTUNG! Werden Holzpaneele oder ähnliche Werkstoffe mit dem Produkt gestrichen, ist damit zu rechnen, dass rohes bzw. unbehandeltes Holz mit der Zeit durchschlagen wird. Dies ist auf den Holzschwund etwa im Winter, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr gering ist, zurückzuführen.

ACHTUNG! Kräftige Farbtöne können weniger robust sein als Weiß und helle Farbtöne.

Technische Daten - Weiß

Typ:	100 % Acrylfarbe, halbmatt
Dichte:	1,31 kg/l
Glanz:	25, halbmatt
Füllstoff:	Gew.-%: 53 Vol.-%: 39
Ergiebigkeit:	8-10 m ² /l pro Behandlung
Verarbeitungstemperatur:	Mindesttemperatur beim Auftragen und
Trocknen/Aushärten:	+5 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	80 % rF
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % rF:	Staubtrocken: nach 1 Stunde
Überstreichbar:	nach 6 Stunden
Ausgehärtet:	nach mehreren Tagen
Gesamtemission:	Vgl. EN16000-9:2006: < 350 µg/m ² h nach 28 Tagen
Nassabriebbeständigkeit:	Klasse 1, gemäß EN 13300

Verdünnung: Wasser
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.: Wasser
Lagerung: Dicht verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

Umwelt und Sicherheit: Siehe Sicherheitsdatenblatt

Vor der Reinigung mit Wasser so viel Farbe wie möglich vom Werkzeug entfernen.

Farbreste nicht

in die Kanalisation gelangen lassen, sondern beim Recyclinghof vor Ort abgeben.

Schlüssel: DP 25 Januar 2018, ersetzt Februar 2017

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.

Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen unter www.flugger.dk

Alle Angaben entsprechen den geltenden Gesetzen und beruhen auf Laborversuchen sowie praktischen Erfahrungen.

Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.