

Interior Easy Finish 70

Flügger Interior sind Lacke auf Wasserbasis zur Oberflächenbearbeitung von Holz und Metall im Innenbereich. Die Produkte sind benutzerfreundlich und erzeugen eine attraktive und lack-artige Oberfläche.



Produkteigenschaften

Dickflüssiger Acryllack mit gelatineartiger, nicht tropfender Konsistenz verleiht eine dicke Schichthöhe, gute Deckkraft und verringert die Neigung der Farbe zum Abblauen. Empfohlen für Artikel, die ästhetischen und mittleren Funktionsanforderungen unterliegen.

- **Einfach und schnell anzuwenden**
- **Üppige Oberfläche**
- **Glänzende Oberfläche**

Produktverwendung

Türen, Türrahmen, Profildretter, Verkleidungen und Fußbodenleisten sowie Eisen und Metall mit Korrosionsschutzschicht für Schutztüren im Innenbereich.

Substrat

Muss grundiert, sauber, trocken, fest und für die Farbbehandlung geeignet sein.

Behandlung

Entfernen Sie loses Material und Farbe durch Reinigung und Schleifen.
Entfernen Sie Schmutz, Dreck, Fett und Auskredungen mit Fluren 37.
Wasserlösliche Verfärbungen, Nikotin und Ruß können mit Fluren 49 entfernt und mit Iso Primer behandelt werden.
Harte, geschmeidige Untergründe müssen matt geschliffen und bei Bedarf mit Fix Primer grundiert werden.
Risse, Unebenheiten und Löcher müssen verspachtelt werden.
Frisches oder rohes gereinigtes Holz muss Stop Primer grundiert werden.
1-2 Schichten auftragen. Manche Farben erfordern zusätzliche Behandlungen.

Auftragen

Pinsel, Roller oder Sprühgerät.
Wählen Sie die für die gewünschte Oberfläche geeigneten Werkzeuge
Nass in Nass auftragen und den Vorgang durch Bürsten bzw. Rollen in der gleichen Richtung abschließen
Verwenden Sie für durchgehende bzw. geschlossene Flächen immer die gleiche Chargennummer
Unterschiede in der Oberflächenbeschaffenheit können zu Tonabweichungen führen
Kälte oder Wärme können sich auf die Viskosität des Materials auswirken
Die Materialtemperatur muss beim Sprühen mindestens 12 °C betragen.
Während der Trocknung bzw. dem Aushärtvorgang darf sich kein Kondenswasser bilden
Eine kalte Witterung und hohe atmosphärische Feuchtigkeit führen zu einer Verlängerung der Trocken- und Aushärtezeit und einem längeren Intervall für die Wiederbehandlung
Hohe Temperaturen und eine geringe atmosphärische Feuchtigkeit führen zu einer Verkürzung der Trocken- und Aushärtezeit
Führen Sie zur Kontrolle der Haftung und des Ergebnisses immer eine Testbehandlung durch

Erwartetes Ergebnis

Glänzende Oberfläche.

Gute Koaleszenz und üppige Oberfläche.

Hält normaler Verunreinigung, Abnutzung und Reinigung mit Universalreiniger, einer weichen Bürste, Wasser und einem Stofftuch stand.

Besonders dunkle, kräftige Farbtöne sind empfindlicher für Abnutzung und Berührung als helle.

Durch Pigmentüberschuss kann es zum Auskreiden kräftiger Farbtöne kommen.

Verhindert nicht das Durchschlagen von Verwachsungen oder wasserlöslichen Farbstoffen, Wasserflecken und Nikotin.

Behandeln Sie die Oberfläche bis zu völligen Farbtrocknung vorsichtig.

Umweltinformationen

Entfernen Sie Farbe von den Werkzeugen und reinigen Sie sie mit Wasser. Bringen Sie flüssige Farbreste zur örtlichen Wertstoffannahme. Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen. Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

Lagerung: Kühl, frostsicher und fest verschlossen

Ergänzende Informationen

Eingetragen in der Nordic Ecolabelling Building Products Database für Produkte, die in Gebäuden mit dem Schwan-Label verwendet werden können.

Technische Daten

Produkttyp	Acryllack
Glanz	70;Glänzend
Dichte (kg/l)	1.23
Feststoffgewicht %	49
Feststoffvolumen %	37
Ergiebigkeit (m ² /ltr.)	8
Mindestverarbeitungstemperatur während der Auftragung und dem Trocknen/der Aushärtung:	Min. +10°C
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Trockenzeit bei 20°C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit (Stunden)	1
Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)	6
Ausgehärtete bei 20°C, 60% RF (Tage)	28
Emission gemäß ISO 16000-9:2011 ($\mu\text{g}/\text{m}^2 \text{ h}$ nach 28 Tagen)	20
Nassabriebbeständigkeit nach DIN EN -13300/ISO-11998	Klasse 1
Verdünnung	Wasser muss normalerweise nicht verdünnt werden
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser

Aktuelle TDS-Version

Februar 2023

Ersetzt die TDS-Version

Mai 2022

