

Flutex Pro 5

Produkteigenschaften

Matte 100 % Acryl Wand- und Deckenfarbe, besonders hohe Deckkraft. Empfohlen für Räumlichkeiten mit hohen funktionalen Anforderungen, die etwas Schmutz und Abnutzungserscheinungen ausgesetzt sind.

- Hohe Deckkraft
- Matt
- Robuste Oberfläche



Zeichnung



Entspricht den AgBB-Kriterien für 28-Tage-Emissionen gemäß EN16516.

Produktverwendung

Wohnräume, Korridore, Eingangsbereiche, Büros, Küchen, Waschräume, Geschäftsräume, Kliniken und Geschäfte.

Beton, Leichtbeton, Putz, Backstein, Gipskarton, Faserputz, Faserzementplatten, Zementspanplatten, gespachtelte Oberflächen, Wandverkleidungen und zuvor gestrichene Oberflächen.

Substrat

Muss sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.

Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Abschnitt 3.

Behandlung

Entfernen Sie loses Material und Farbe durch Reinigung und Schleifen.

Entfernen Sie Schmutz, Dreck, Fett und Auskredungen mit Fluren 37.

Wasserflecken sowie mit Nikotin oder Ruß befleckte Oberflächen müssen mit Fluren 49 gereinigt und mit dem Stop Primer behandelt werden.

Harte, glatte Oberflächen sollten gegebenenfalls mattgeschliffen und mit Fix Primer gestrichen werden.

Risse, Unebenheiten und Löcher müssen verspachtelt werden.

Saugfähiger und poröser Untergrund muss mit Flügger Tiefgrund grundiert werden.

Die Grundierung wird mit Wall Primer Pro durchgeführt.

Farbe 1–2 Mal auftragen. Einige Nuancen erfordern Zwischenanstrich.

Auftragen

Pinsel, Roller oder Sprühgerät.

Wählen Sie Ihr Werkzeug/Arbeitsgerät entsprechend der gewünschten Oberfläche.

Nass in Nass auftragen und den Vorgang mit Pinsel bzw. Rolle in der gleichen Richtung abschließen.

Auf zusammenhängenden bzw. geschlossenen Oberflächen immer mit der gleichen Chargennummer arbeiten.

Unterschiede in der Oberflächenstruktur können Farbabweichungen hervorrufen.

Kälte bzw. Wärme kann sich auf die Viskosität des Materials auswirken.

Materialtemperatur für eine Spritzlackierung: min. 12 °C.

Während der Trocknung bzw. dem Aushärtvorgang darf keine Kondensation auftreten.

Kälte und erhöhte Feuchtigkeit führt zu einer verlängerten Trocken- und Aushärtezeit und einem verlängerten Intervall für die Wiederbehandlung.

Erhöhte Temperaturen und eine geringe atmosphärische Feuchtigkeit führen zu einer verkürzten Trocken- und Aushärtezeit.

Führen Sie zur Kontrolle der Haftung und des Ergebnisses immer eine Testbehandlung durch.

Bewährte Verfahren

Wenn Reparaturen erforderlich sind, entfernen Sie kleinere Flecken und Schmutz durch Reinigung. Punktuelle Ausbesserungen werden mit demselben Material/derselben Chargennummer wie bei der ursprünglichen Anwendung durchgeführt.

Es ist zu erwarten, dass punktuelle Reparaturen je nach Farbe, Glanz, Applikationsmethode, Oberfläche, Licht und Betrachtungswinkel mehr oder weniger sichtbar sind.

Größere Schäden werden mit einer Umrandung um Ecken, Fugen und dergleichen repariert.

Erwartetes Ergebnis

Matte Oberfläche mit einheitlicher, ebener Struktur und dezentem Glanz.

Widersteht der Reinigung, einschließlich der punktuellen Reinigung mit milden, nicht scheuernden Reinigungsmitteln, einer weichen Bürste, Wasser und einem Tuch.

Besonders dunkle, kräftige Farbtöne sind empfindlicher für Abnutzung und Berührung als helle.

Durch Pigmentüberschuss kann es zum Auskreiden kräftiger Farbtöne kommen.

Verhindert nicht das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen, Knästen oder wasserlöslichen Farbstoffen, Wasserflecken und Nikotin.

Volle Belastung der Oberfläche nach vollständiger Aushärtung.

Qualitätskontrolle und Sonderbedingungen

Farbe

Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, die gewählte Farbe zu überprüfen und zu genehmigen, einschließlich der Sicherstellung einer Überprüfung durch Dritte, bevor das Produkt verwendet wird. Fehlerfreie Produkte und Farbtöne können nicht zurückgegeben werden.

Farbabweichungen

Toleranzen in Bezug auf Charge, Farbton und Schichtdicke können zu geringfügigen Farbabweichungen führen.

Reparaturen, die mit derselben Farbe durchgeführt werden, können in der Nuance abweichen, wenn die ursprüngliche Oberfläche Schmutz, Abnutzung oder anderen Einflüssen aus der Umgebung ausgesetzt war.

Reparatur

Entfernen Sie kleinere Flecken und Verschmutzungen durch Reinigen.

Reparaturen mit Farbe werden durchgeführt, indem ganze Flächen mit Abgrenzung zu Ecken, Fugen und Ähnlichem gestrichen werden.

Fleckenreparaturen mit Farbe sind je nach Farbton, Glanz, Auftragsmethode, Oberflächenstruktur, Licht und Betrachtungswinkel mehr oder weniger sichtbar.

Verwenden Sie das gleiche Produkt und die gleiche Chargennummer wie ursprünglich verwendet. Beschädigungen und Reparaturen werden im erforderlichen Umfang mit geeigneten Materialien behoben.

Umweltinformationen

Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen. Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Farbe wie möglich von den Werkzeugen.

Farbe und Reinigungsflüssigkeit nicht in die Abflüsse schütten, sondern als Umweltmüll sammeln und entsorgen.

Leere und trockene Verpackungen sind als Plastik zu sortieren, Metallgriffe sind zu entfernen und als Metall zu sortieren.

Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

Lagerung

Kühl, frostsicher und fest verschlossen

Schutzausrüstung

Haut und Augen durch geeignete Kleidung, Handschuhe und Brille vor Spritzern schützen.

Das Inhalieren von Sprühnebel und Schleifstaub ist zu vermeiden.

Geeignete Schutzausrüstung tragen, siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

Ergänzende Informationen

Das Produkt erfüllt die Anforderungen von M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

Technische Daten

Produkttyp	100 % Acrylfarbe
Glanz	Matt;5
Dichte (kg/l)	1.49
Feststoffgewicht %	61
Feststoffvolumen %	42
Nominaler Ergiebigkeit (m ² /l)	8
Min. Arbeitstemp. während Auftragung und Trocknen/Härtung:	Min. +10°C
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Staubtrocken bei 20 °C, 60 % r. F. (Stunden)	1
Intervall für die Wiederbehandlung bei 20 °C, 60 % r. F. (Stunden)	4
Vollständig ausgehärtet bei 20 °C, 60 % r. F. (Tage)	28
Emission gemäß EN16000-9:2006 (<µg/m ² h nach 28 Tagen)	10
Waschbarkeit gemäß EN-13300/ISO-11998	Klasse 1
Klassifiziert gemäß EN 13300	Wet abrasion resistance: R class 1 Contrast ratio: H10 class 2 (at 8 m ² /l) Gloss: G4 dead-matt Maximum grain size: S1 fine
Brandklasse	B-s1, d0
Verdünnung	Wasser, normalerweise nicht verdünnt
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser
Country of Origin	Denmark

Aktuelle TDS-Version

Januar 2026

Ersetzt die TDS-Version

Januar 2026