

# Flügger Flurethan Floor Paint



(Flügger Flurethan Gulvmaling)

## Produktbeschreibung

Typ: Urethan-Alkyd-Fußbodenfarbe, halbgläzend.

Flügger Flurethan Floor Paint ist eine sehr strapazierfähige Urethan-Fußbodenfarbe mit sehr geringer Wasserdampf-Durchlässigkeit und sehr gutem Verlauf.

Ergibt eine leicht zu reinigende, abriebfeste und schmutzabweisende Oberfläche mit guter Wasserbeständigkeit.

Alkydfarbe gilbt, besonders an Stellen, die nicht dem Licht ausgesetzt sind.

Der Geruch trocknender Alkydfarbe kann als streng oder unangenehm empfunden werden. Bei normalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen lässt der Geruch allmählich nach.

Sorgen Sie für gute Lüftung.

Als Alternative ohne Geruchsproblem bietet sich Akrylfarbe auf Wasserbasis an.

## Anwendungsbereich

Geeignet für Beton- und Holzfußböden im Innenbereich. Auch geeignet für vor der Witterung geschützte Betonböden im Außenbereich.

Nicht geeignet für nicht vollständig abgebundene neue Betonböden sowie Böden, die auf ihrer Unterseite Bodenfeuchtigkeit ausgesetzt sind.

Der Fußboden muss trocken, sauber, tragfähig und für einen Anstrich geeignet sein.

Von neuen, noch unbehandelten Betonböden ist die Schlempe an der Oberfläche ggf. mechanisch zu entfernen, und beim ersten Auftrag sollte die Farbe mit 10 % Terpentinersatz verdünnt werden.

Bereits gestrichene Böden sind gründlich mit Fluren 37 Basic Cleaner zu reinigen und anschließend flach zu schleifen.

Mit Pinsel oder Rolle auftragen.

Hinweis: Für Böden, die an ihrer Unterseite Bodenfeuchtigkeit ausgesetzt sind, empfehlen wir Flügger Fluganyl Acrylic Floor Paint.

## Technische Daten

Dichte:	1,13 kg/Liter
Glanz: 50, halbgläzend	
Feststoffe:	Gewichts- % 64                      Vol. % :47
Ergiebigkeit:	8-10 m <sup>2</sup> pro Liter bei einem Auftrag.
Verarbeitungstemperatur.:	Mindesttemperatur bei der Verarbeitung und Trocknung/Aushärtung:+ +5 °C. Max. rel. Luftfeuchtigkeit 80 % .
Trockenzeit bei 20° C, 60 % rel. Luftfeuchtigkeit	staubtrocken.....4 Stunden
Wartezeit vor dem 2. Auftrag:	12 Stunden, flach schleifen nach 72 Stunden
Voll ausgehärtet nach:	mehreren Tagen
Verdünnung:	Max. 10 % Terpentinersatz

Reinigen der Arbeitsgeräte, usw.: Terpentinersatz

Code: FLURET MAL

September 2011, ersetzt Mai 2011